






















# Marmoleum Decibel

# Marmoleum Acoustic

Marmoleum Acoustic voldoet aan de eisen van EN 687.  
Marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van EN 686.

		Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic
	Totale dikte	EN-ISO 24346	3,5 mm / 4,0 mm
	Zwaar huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23 / Klasse 23
	Zeer zwaar commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 33 / Klasse 33
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 41 / Klasse 41
	Roll breedte	EN-ISO 24341	2,00 m / 2,00 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 32 m / ≤ 32 m
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0,30 mm / ≤ 0,40 mm
	Rollstoelbestendigheid	EN 425	✓ / ✓
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 40 mm / ø 60 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.
	Slipweerstand	DIN 51130	R9 / R9
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	17 dB / 14 dB
	Elektrische weerstand Marmoleum Ohmex	EN 1081	- / -
	LevensCyclus Analyse		LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact.
Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041.			
	Brandgedrag*	EN 13501-1	C <sub>s</sub> s1 / C <sub>s</sub> s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0,30 / DS: ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV / < 2 kV
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0,17 W/m-K / 0,17 W/m-K

\* Informeer naar onze mogelijkheden voor een Bfl productie.



Forbo Flooring  
t Hofveld 4  
1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: +32 2 464 10 10  
Fax: +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

creating better environments

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS